

EPOXIMER INDUSTRIAL

Linea 794

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Capa de acabado epoxi-poliamida
USO RECOMENDADO	Adecuada como capa final en procesos epoxi, donde se exige elevadas prestaciones.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	-Elevada resistencia a la corrosión. -Buena resistencia química. -Buenas propiedades mecánicas. -En exposiciones al exterior, pérdida de color y brillo.
NORMAS Y CERTIFICADOS	Cumple norma INTA 164402

DATOS TÉCNICOS					
Color	Varios				
Brillo	Brillante				
Peso específico	1,15-1,25				
Sólidos en volumen	46 ± 2%				
Sólidos en peso	63 ± 2%				
Espesor recomendado	50 micras secas				
Rendimiento teórico	9,2 m²/Lt.				
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	4 horas	Intervalo de repintado	Mínimo	5 horas
Endurecedor normal (E.N.)	Duro	4 horas 50 min.		Máximo	Prolongado
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	2 horas 30 min.	Intervalo de repintado	Mínimo	3 horas
Endurecedor rápido (E.R.)	Duro	2 horas 50 min.		Máximo	Prolongado
Tiempo de secado a 20°C	Tacto	1 hora 20 min.	Intervalo de repintado	Mínimo	2 horas
Endurec.baja temperatura(B.T.)<5°C	Duro	1 hora 45 min.		Máximo	30 días
Curado total a 20°C	7 días				
Punto de Inflamación	23°C				
V.O.C.	440 Grs./Lt.				

EPOXIMER INDUSTRIAL

Linea 794

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
<i>Componentes</i>	2
<i>Ref^a. Endurecedor</i>	952-066(E.N.), 952-036 (E.R.) y 952-046 (B.T.)
<i>Proporción de mezcla</i>	Mezclar los dos componentes (base y endurecedor) en proporción 4:1 en volumen.
<i>Vida útil de la mezcla (20°C)</i>	6 horas
<i>Diluyente</i>	Disolvente Epoxi, n/Ref ^a .003-160
<i>Disolvente de limpieza</i>	Disolvente limpieza, n/Ref ^a .003-502
<i>Preparación de superficie</i>	Aplicar sobre capas precedentes, secas y libres de contaminación.
<i>Métodos de Aplicación</i>	Brocha y rodillo máximo 5% disolvente
	Pistola airless, máximo 5% (boquilla 0.017-0.021)
<i>Temperatura de aplicación</i>	Temperatura del sustrato superior a 5°C y superior en 3°C a la temperatura de rocío.
<i>Sistema de pintado</i>	Aplicar sobre imprimaciones epoxi , poliuretano o capas intermedias epoxi.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5° a 35°C.
--------------------------------------	--

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: RESISTENCIAS	Resistencia térmica hasta 150°C(régimen continuo)
---	--

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad
----------------------------	------------------------

Edición: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia

Revisión 0: Marzo/2006

Aprobado: H. Abia