

IMPRIMACION EPOXI AL AGUA MATE BLANCA

Descripción del Producto Imprimación multiuso interior, de máxima calidad, a base de resinas epoxi especiales en medio acuoso.
También válido para exterior, siempre que se repinte con un producto apropiado para exterior.

Características Técnicas

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Secado al tacto	0,5 - 1 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de las 24 horas
Rendimiento	5-7 m ² /kg, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas
Forma de suministro	El envase "A" no se facilita lleno con la finalidad de incorporar el contenido del envase "B"
Vida útil de la mezcla	3-4 horas
Catalizador	K0864

Propiedades

Facilidad de aplicación
Gran poder de cubrición
Poder de relleno
Resistente a la abrasión, a los desgastes, fregados, vertidos de grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad en general
Elimina la formación de polvo de suelo, mejora su dureza superficial, evita su erosión y desgaste facilitando su limpieza y haciendo el suelo más decorativo.
Excelente adherencia y dureza
Adherencia sobre hormigón, pvc, plástico, vidrio y etc..
Puente de adherencia sobre pinturas clorocaucho para posterior acabado con epoxi o poliuretano.
Acción antioxidante

Aplicaciones

Adecuado para hormigón, pvc, plástico, vidrio y etc..

Modo Empleo

Agitar mecánicamente el Componente A hasta obtener una pasta homogénea.
Se suministra en dos envases, Componente "A" y Componente "B".
Añadir el componente B en su totalidad
Agitar mecánicamente la mezcla hasta obtener una pasta homogénea.
Dejar reposar 15 minutos.
Proporción de la mezcla (en peso): 8 partes de "A" y 1 partes de "B".
Vida de la mezcla 3-4 horas a 20 °C.
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
Aplicación a: Brocha y rodillo

Preparación de Superficies

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.
Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)
Humedad residual del suelo inferior a 6%.
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia
Aplicar: una o varias capas hasta cubrición del sustrato

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 12°C.

Humedad relativa ambiente inferior a 80%

Temperatura soporte superior a 8°C

Observaciones

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Preparar solo la cantidad necesaria.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 04-04-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.